

ISONEM® MS POLIA



Likid Polia Polymer

ISONEM MS POLIA – это полимер, обладающий превосходными свойствами и произведенный по последним технологиям. Полимер готов к использованию, устойчив к ультрафиолетовым лучам и имеет эластичную структуру. Применяется в качестве изоляционного материала на террасах, крышах, бетонной, деревянной, металлической поверхности, поверх стяжки, штукатурки, на поверхности, на которой была распылена полиуретановая теплоизоляция, и на поверхностях фасадов зданий. Легкое и быстрое применение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- При гидроизоляции террас и крыш
- На поверхностях фасадов зданий
- На металлических крышах, деревянной поверхности
- Поверх проблемной изоляции, которая была сделана раньше
- На битумной поверхности

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность, на которую будет наноситься изоляция, должна быть сухой и чистой. Поверхность обязательно должна быть очищена от грязи, ржавчины и жира. Полимер нельзя наносить на поверхность, на которую просачивается вода и на которую выходят соли. Если на поверхности, на которую будет наноситься полимер, имеются трещины или раньше проводился ремонт или же будут применяться полициклические ароматические углеводороды, все ремонтные работы должны быть сделаны с применением эластичного строительного раствора **ISONEM M 03** до того, как будет наноситься изоляция. При работе на поверхностях с большими промежутками и на поверхностях, покрытых теплоизоляционным материалом, а именно на подвижных поверхностях, которые обладают особенностью трескаться, мы рекомендуем дополнительно использовать изоляционную сетку 45 гр/м2. Если на поверхности, на которую будет наноситься изоляция, имеется дилатация, в этом случае, сначала с помощью эластичного наполнителя **ISONEM A4** должна быть сделана изоляция мест дилатации и только после этого можно будет приступить к изоляции. Полимер **ISONEM MS POLIA** готов к применению, нужно просто открыть крышку и перед применением тщательно перемешать до однородного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУНТОВКИ:

Все поверхности, на которые будет наноситься изоляция, сначала должны быть прогрунтованы **ISONEM MS POLIA**, разведенной водой на %10. Грунтовка должна наноситься жесткой щеткой. После нанесения грунтовки поверхность должна просохнуть в течение 4-х часов.

НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:

В неразбавленном виде **ISONEM MS POLIA** наносится на прогрунтованную поверхность в два слоя, промежуток между нанесением слоев должен составлять 4 часа. Поверхность, на которую была нанесена изоляция, в течение 4-х часов должна оберегаться от дождя и воды. Изоляция не должна наноситься на замерзшую поверхность и при температуре окружающей среды ниже +5°C. Особенно при нанесении на ровные крыши обязательно нужно проверить был ли сделан на крыше правильный и достаточный уклон. Необходимо обязательно обратить внимание на то, имеется ли на крыше достаточное количество водосточных желобов и труб и чтобы вода на крыше или на террасе не собиралась в лужи.

ВНИМАНИЕ: Во время применения и в течение 48 часов после применения поверхность должна оберегаться от дождя, воды, механических ударов и других подобных внешних факторов.

РАСХОД: 1кг/м2 (грунтовка + 2 слоя)

УПАКОВКА: Полиуретановое ведро весом 18 кг.

ЦВЕТ: Производится любого желаемого цвета.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в нераспечатанной заводской упаковке в сухом прохладном месте на протяжении 12 месяцев.

